



Primerna za delo v
vlažnih in mokrih okoljih,
kjer sta udobje in dober
oprijem ključnega
pomena. Posebej
zasnovana za ribiško
industrijo.

TEGERA® 8163



[Learn more](#)

RIBIČEV NAJBOLJŠI PRIJATELJ – ORANŽNA

Te zelo trpežne rokavice iz naravnega lateksa (1,3 mm/51 mil) zagotavljajo visoko stopnjo zaščite in dobro giblјivost. Bombažna podloga poskrbi za udobje, vzorec na rokah pa zagotavlja še posebej dober oprijem. Rokavice so zelo dolge in na voljo v dveh barvah, oranžni in modri. Za modro izberite 8162.

LASTNOSTI

- Udobni
- Fleksibilne
- Trpežne
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Odobreno za delo z živili
- Vodotesno
- Prenese kontaktno toploto do 250°C
- Predhodno upognjeni prsti
- Odpornost na olja in maščobe

PREPREČUJE TVEGANJE

Vročinske poškodbe, stik z vlago, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Mokra okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Ribolov, dela v ribiški industriji, ravnanje s hrano, ravnanje z živili, delo z vročino, pomorska dela, dejavnosti javne higiene

GLAVNE PANOGE UPORABE

Predelava živil

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Rokavice, odporne na kemikalije - Splošna zaščita, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 1.3 mm

PODLOGA V celoti podloženo

MATERIAL PODLOGE Bombaž, Žapora

DOLŽINA 350 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Žguban vzorec oprijema

BARVA Oranžna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/36

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE V celoti premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Lateks

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Bombaž

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Naravni lateks

SKLADNOST

C €0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIJE



Neprepustna za veter



Vodotesno



Splošna zaščita

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	A	K	L	P	T
Stopnja prepustnosti	3	6	3	6	6
% degradacije	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com